

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)			
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)			
PESO VETRO:		~ 530	g
WEIGHT:			
CAPACITA' RASO BOCCA:		770	cc
BRIMFULL CAPACITY:			
CAPACITA' LIVELLO:		750	cc
FILLPOINT CAPACITY:			
LIVELLO RIEMPIMENTO:		70	mm
FILLPOINT:			
IMBOCCATURA:			
FINISH:			
FASCETTA CE.T.I.E.			
FLAT CORK MOUTH CE.T.I.E.			
FORO MINIMO PASSANTE:		Ø 16	mm
MINIMUM THROUGH BORE:			
RESISTENZA AL SALTO TERMICO:		(UNI 9303)	38 °C
THERMAL SHOCK RESISTANCE:			
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE:		(UNI 9035)	300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:			
PRESSIONE DI PICCO:		(UNI 7458)	2.0 Bar
PEAK PRESSURE:			




RESISTENZA ALL'URTO: IMPACT RESISTANCE:	(UNI 9302)	70 cm/s
--	------------	---------

TOLLERANZE:
TOLLERANCES:

CAPACITA': CAPACITY:	(C.E.T.I.E. DT 2)	± 10	CC
VERTICALITA': VERTICALITY:	(C.E.T.I.E. DT 2)	± 3.4	mm
OVALIZZAZIONE CORPO: FLATNESS:	(C.E.T.I.E. DT 2)	± 1.5	mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO:	(CE.T.I.E. DT 13)	SI
HOT END COATING:		YES
A FREDDO:	(CE.T.I.E. DT 13)	SI
COLD END COATING:		YES




*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE, 90/128/CEE and amendments).



- I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
The values for resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

• Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE
PALLETTIZATION



A	7	File da <i>Rpws with</i>	14	Cont. <i>Pcs.</i>
B	7	File da <i>Rpws with</i>	14	Cont. <i>Pcs.</i>
C	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
D	0	File da <i>Rpws with</i>	0	Cont. <i>Pcs.</i>
196		Cont. per Piano <i>Pcs. for Layer</i>		



Piani n° Layer n°	4	3
N° contenitori pallet	784	588
Total pcs.		
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	416	312
Peso lardo pallet Kg Total weight Kg	436	332
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	1397	1085
Tipo pedana Pallet type	TF	
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic	
Coperchio Cover	Cartone Carton	
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene	
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No	No
Reggia Stripping	No	No
Foglio su pianale Film over pallet	Si	Yes
Per accettazione Approved		

Date	
------	--
