



Vetreria Coop.
Piegarese

CLIENTE: STANDARD
CLIENT:

ARTICOLO: BORDOLESE "MED" cc 750 T.F.
PRODUCT:

DIS
DWG

380 REV. 04

N°SCHEDA:
DATA SHEET:

380-02

PIEGARO 21/03/2018

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 495 g
WEIGHT:

CAPACITA' RASO BOCCA: 770 cc
BRIMFULL CAPACITY:

CAPACITA' LIVELLO: 750 cc
FILLPOINT CAPACITY:

LIVELLO RIEMPIMENTO: 70 mm
FILLPOINT:

IMBOCCATURA:
FINISH:

FASCETTA CE.T.I.E.

FLAT CORK MOUTH CE.T.I.E.

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 16 mm
MINIMUM THROUGH BORE:

RESISTENZA AL SALTO TERMICO: 38 °C
THERMAL SHOCK RESISTANCE: (UNI 9303)

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE: (UNI 9035)

PRESSIONE DI PICCO: 2.0 Bar
PEAK PRESSURE: (UNI 7458)

RESISTENZA ALL'URTO: 70 cm/s
IMPACT RESISTANCE: (UNI 9302)

TOLLERANZE:

TOLLERANCES:

CAPACITA': ± 10 cc
CAPACITY: (CE.T.I.E. DT 2)

VERTICALITA': ± 3.3 mm
VERTICALITY: (CE.T.I.E. DT 2)

OVALIZZAZIONE CORPO: ± 1.4 mm
ELLIPTICITY: (CE.T.I.E. DT 2)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:

SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: SI
HOT END COATING: (CE.T.I.E. DT 13) YES

A FREDDO: SI
COLD END COATING: (CE.T.I.E. DT 13) YES

* Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).


* I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento. The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

* Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti. Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.



-WS087-WS037-

PALLETTIZZAZIONE

PALLETIZATION



A	8	File da Rows with	15	Cont. Pcs.
B	7	File da Rws with	15	Cont. Pcs.
C	0	File da Rws with	0	Cont. Pcs.
D	0	File da Rws with	0	Cont. Pcs.
225	Cont. per Piano Pcs. for Layer			



Piani n° Layer n°	4	3
N° contenitori pallet Total pcs.	900	675
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	446	334
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	466	354
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	1362	1058
Tipo pedana Pallet type	TF	
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic	
Coperchio Cover	Cartone Carton	
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene	
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No No	
Reggia Stripping	No No	
Foglio su pianale Film over pallet	Si Yes	
Per accettazione Approved		
Data Date		